

Referenza: **Pellet Amoké**  
 Materia prima: **legno vergine da tronchi**  
 Essenza legnosa: **faggio (70%) e abete (30%)**  
 Diametro: **6 mm**  
 Lunghezza: **10-30 mm**  
 Imballo: **sacchi da 15 kg**  
**70 sacchi per bancale**  
**bancale 90x110 h.176**



Parametri Tecnici	Unità di misura	normative			amoké
		Din Plus	Europa CEN TS 14961	Pellet Gold	faggio
Potere calorifico	MJ /Kg	≥ 18	≥ 16,9	≥ 16,9	<b>19,84</b>
Potere calorifico	KWh /Kg	≥ 4,9	≥ 4,6	≥ 4,6	<b>5,51</b>
Potere calorifico	Kcal /Kg	≥ 4.223	≥ 3.968	≥ 3.968	<b>4740</b>
Diametro	mm	4 > D < 10	6 ±0,5	~6	<b>6</b>
Lunghezza	mm	≤ 5 x D	D ≤ L ≤ 5 x D	n.s.	<b>≤ 30</b>
Massa sterica	Kg /m <sup>3</sup>	non specificato	620 ≤ BD ≤ 720	> 600	<b>650</b>
Contenuto idrico	%	≤ 10	≤ 10	< 10	<b>7,7%</b>
Ceneri	%	≤ 0,5	≤ 0,7	≤ 1	<b>0,6</b>
Durabilità	%	non specificato	97,7%	97,7%	<b>99%</b>
Agenti leganti	%	< 2	< 2	≤ 1	<b>0</b>
Zolfo	%	≤ 0,04	≤ 0,05	< 0,05	<b>0,01</b>
Azoto	%	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	<b>0,12</b>
Cloro	%	≤ 0,02	≤ 0,03	< 0,03	<b>0,01</b>
Piombo	mg/kg	≤ 10	non specificato	<10	<b>&lt;0,1</b>
Zinco	mg/kg	≤ 100	non specificato	<100	<b>1</b>
Mercurio	mg/kg	≤ 0,05	non specificato	< 0,05	<b>0,01</b>
Cadmio	mg/kg	≤ 0,5	non specificato	< 0,5	<b>0,2</b>
Arsenico	mg/kg	non specificato	non specificato	< 0,8	<b>0,09</b>
Cromo	mg/kg	non specificato	non specificato	< 8	<b>&lt;0,1</b>
Rame	mg/kg	non specificato	non specificato	< 5	<b>1,8</b>
Sodio	%	non specificato	non specificato	< 0,03	<b>0,001</b>
Formaldeide	mg/100g	non specificato	non specificato	< 1,5	<b>0,2</b>
Radioattività	Bq/kg	non specificato	non specificato	6	<b>&lt; 1</b>